



Mortier à la chaux pour crépir des façades

weber.cal revoco

COMPOSITION /

Chaux aérienne, agrégats et pigments minéraux.

OBSERVATIONS /

- Ne pas appliquer directement sur la cloison (brique, bloc de béton,...), puisque la fonction de ce matériel est strictement décorative. **weber.cal revoco** doit toujours être appliqué sur un mortier monocouche type **weber.cal basic**, sur un enduit, ou alors sur un béton, qui apportent les prestations techniques de protection de la façade.
- Protégez les arêtes supérieures du revêtement contre la pénétration de l'eau de pluie.

CARACTÉRISTIQUES D'EMPLOI /

- Épaisseur d'application : entre 6 et 10 mm en fonction de la finition.
- Délai de talochage : de 1 à 3 heures.
- Épaisseur maximale par couche : 15 mm.

Ces temps peuvent se prolonger à basse température ou se raccourcir à température élevée.

PERFORMANCES /

- Densité du produit en poudre : 1,1 g/cm³.
- Densité du produit en gâchée : 1,75 g/cm³.
- Densité du produit durci : 1,55 g/cm³.
- Résistance à la compression : 16 kg/cm².
- Granulométrie maximale : 1,6 mm.
- Comportement au feu : M0.

Ces résultats ont été obtenus par des essais menés en conditions standard, et peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre.

APPLICATIONS /

Mortier de chaux pour le revêtement et décoration de tout type de façades et intérieurs, qui reproduit exactement les textures du stuc ou crépi traditionnel.

- En extérieurs et intérieurs.
- Sur murs et plafonds.

Supports:

- Mortier imperméable **weber.cal basic**, enduits au mortier traditionnel et béton.

RECOMMANDATIONS /

- Température d'application comprise entre 5 et 30°C.
- Ne pas appliquer avec risque de gelées, avec insolation directe, avec vent fort ou avec pluie.

PRÉPARATION DU SUPPORT /

- L'enduit de base doit être régulier, absorbant, résistant et plat ; il doit garantir l'imperméabilité de la façade.
- Le mortier imperméable pour enduit, **weber.cal basic** offre une solution imperméable, et constitue une base très adaptée à **weber.cal revoco**.
- Le béton doit être plat et propre, sans restes de gobetis ou liquides décoffrants.

EMPLOI /



Gâcher **weber.pral revoco** avec 4-5 litres d'eau propre par sac, manuellement ou mécaniquement, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.



Etaler avec une taloche sur l'enduit en une seule couche et le talocher avant de procéder à l'exécution de la texture.



weber.cal revoco permet d'obtenir les finitions propres du stuc de chaux traditionnel tel que le taloché, raclé, lissé, lavé, bouchardé, gratté, bruni, etc.

weber.cal revoco

Mortier à la chaux pour crépir des façades

- Simplifie l'exécution du crépi traditionnel.
- Sans préparation ni gâchée en chantier.
- Couleurs intenses et lumineuses.
- Nombreux aspects de finition.

PRÉSENTATION /

Sacs de 25 kg, avec film en plastique anti-humidité.
Palettes de 1.200 kg (48 sacs).

CONSOMMATION /

1,6 kg/m² et mm d'épaisseur.

COULEURS /

Gamme de 12 couleurs.

CONSERVATION /

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'humidité.

