weber.prim FX15

micro-gobetis pour béton lisse

- Permet l'adhérence de l'enduit monocouche sur béton lisse.
- Facile d'emploi.
- S'applique directement au rouleau ou à la brosse sur le support.
- Séchage rapide, permet l'application de l'enduit monocouche le même jour.

PRÉSENTATION /

Bidon de 20 kg.
Palettes de 480 kg (24 bidons).

CONSOMMATION /

300 g/m² (non dilué).

COULEURS /

Jaune.

CONSERVATION /

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

APPLICATIONS /

- Pont d'adhérence pour favoriser l'ancrage des mortiers à base de ciment et/ou de chaux.
- Régulateur d'absorption pour contrôler la perte d'eau sur des supports très absorbants. Indiqué pour :
  - extérieurs et intérieurs.
  - murs et plafonds.
- Pour d'autres applications, consulter notre Département Technique.

Supports

- Supports sans absorption superficielle : béton lisse.
- Supports très absorbants : thermo-argile, béton cellulaire....

RECOMMANDATIONS /

- Températures d'application comprises entre 5 et 30°C.
- N'appliquer aucun produit sur **weber.prim FX15** humide.
- Ne pas appliquer sous la pluie ou en cas de risque de gelée.

COMPOSITION /

Résines synthétiques, charges minérales et adjuvants organiques et inorganiques.

OBSERVATIONS /

- Ne pas appliquer sur des supports humides.
- Délai de séchage avant application de l'enduit : de 1 à 12 heures selon les conditions atmosphériques.

PRÉPARATION DU SUPPORT /

- Les surfaces doivent être sèches, saines et propres, sans traces de gobetis ou de liquides de décoffrage.

MODE D'EMPLOI /

01 Mélanger 2 volumes de **weber.prim FX15** et 1 volume d'eau, avec un agitateur mécanique lent (500 t/m).

02 Appliquer le produit au rouleau ou à la brosse. Durant l'application, remuer le produit de temps à autre pour éviter qu'il ne sédimente.

03 Appliquer le mortier, une fois que **weber.prim FX15** est sec.

CARACTÉRISTIQUES D'EMPLOI /

- Temps pour revêtement	au maximum 3 jours après l'application de **weber.prim FX15**
-Temps de séchage	de 1 à 24 heures
- Couleur	jaune

Ces temps peuvent être prolongés à basse température ou raccourcis à une température élevée.

PERFORMANCES /

- Adhérence du mortier monocouche sur béton avec **weber.prim FX15**	> 4 kg/cm²
- Comportement au feu	A1 (non inflammable)

Ces résultats ont été obtenus lors d'essais réalisés dans des conditions standard et peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre.