

webercol classic



25 KG



Consommation



ADD WATER



COVERING TIME



GRIS



BLANC

Mortier colle intérieur

- + Colle à carrelage facile à utiliser
- + Temps d'ajustement 20 min
- + Pas de ciment à ajouter

Produit(s) associé(s)

webercol top

Recommandations

- Respecter l'eau de gâchée
- Les carreaux céramiques doivent être conventionnels en ce qui concerne le format (inférieur à 2.000 cm² pour sols et murs) et absorption d'eau (moyenne/haute)
- Il est conseillé de laisser des joints entre pièces à l'aide de croisillons de 2 mm minimum, en remplissant avec **webercolor junta fina**, **webercolor junta ancha** ou **webercolor premium**
- Température d'application comprise entre 5 et 35°C
- Utiliser de préférence une taloche crantée de 8x8 mm.

Mortier colle intérieur

PRESENTATION

Sachet de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

COMPOSITION

Ciment gris/blanc, agrégats siliceux et calcaires et adjuvants organiques et inorganiques

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI

- Temps de repos après la gâchée : 2 minutes
- Délai d'ajustabilité : 15 minutes
- Durée pratique d'utilisation : 3 heures

Ces temps peuvent se prolonger à basse température ou se raccourcir à température élevée

PERFORMANCE

Classification : CE

Densité de la gâchée : 1,6 g/cm³

Temps ouvert (EN 1346) : 20 minutes environ

Délai d'ajustabilité : 15 minutes

Durée pratique d'utilisation : 3 heures

Délai pour mise en circulation : 24 heures environ

Délai pour jointoiement : 24 heures environ

Épaisseur d'application : jusqu'à 10 mm

Adhérence initiale (EN 1348 (8.2)) : > 0,5 N/mm²

Adhérence après immersion (EN 1348 (8.3)) : > 0,5 N/mm²

Ces résultats ont été obtenus par des essais menés en laboratoire conformément à la norme européenne EN 12004, et peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre.

PREPARATION DU SUPPORT

- S'assurer que le support est propre et sec
- Vérifier la planéité du support avec une règle de 2 m de longueur ; les déviations doivent être inférieures à 5 mm
- Nettoyer la surface de poussière et d'autres résidus
- Ragréer les parties désagrégées.

EMPLOI

- Gâcher **webercol classic** avec 6,5-8 litres d'eau propre par sac de 25 kg, manuellement ou avec un malaxeur électrique lent (500 rpm), jusqu'à l'obtention d'une masse homogène et exempte de grumeaux.
- Laisser reposer la gâchée 2 minutes environ. Étaler sur le support par petits pans de mur (2 m² maximum) et peigner avec une taloche crantée de 8x8 mm pour uniformiser l'épaisseur de l'application
- Poser les carreaux et les battre jusqu'à l'écrasement des sillons du mortier-colle

APPLICATION

Pour la pose de carrelage ou grès-cérame de porosité moyenne/haute aussi bien en revêtements de sols qu'en revêtements de murs intérieurs.

Supports:

- Sols à base de ciment
- Murs : enduits de sable et ciment

Type d'encollage et consommation moyenne :

- Double encollage 3 kg/m²
- Double encollage 4,5 kg/m²
- Double encolage 6 kg/m²