

weberev fino



25 KG

12
Couleurs

Mortier colle hautes performances

- + Très esthétique
- + Texture fine, douce et soyeuse
- + Utilisation à l'extérieur et à l'intérieur

Produit(s) associé(s)

weberev hidro

Recommandations

- Températures d'application comprises entre 5 et 35°C
- Ne pas appliquer avec insolation directe, avec vent fort ou avec pluie
- Après l'application du mortier, il est conseillé de l'humidifier pendant les deux premières semaines à partir de 24 heures après son application

Crépis blanc hydrofugé, en couche fine

PRESENTATION

Sac en papier de 25 kg.
Palette de 1200 kg (48 sacs).

COMPOSITION

Ciment blanc, poudre de maïs, hydrofugantes et adjuvantes organiques et inorganiques

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI

- Temps de repos après le gâchage : 5-10 minutes.
- Remuer avant l'application
- Epaisseur maximum sur une surface enduite : 5 mm.
Délai de talochage : de 30 minutes à 3h.

Ces temps peuvent se prolonger à basse température ou se raccourcir à température élevée

PERFORMANCE

- Densité en poudre : 1,45 g/cm³
- Densité de la gâchée : 1,85 g/cm³
- Densité du produit durci : 1,55 g/cm³
- Adhérence sur mortier: $\geq 0,3$ MPa.

Ces résultats ont été obtenus par des essais d'après la normative européenne EN-UNE 998-1, et peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre

PREPARATION DU SUPPORT

- L'enduit de base doit être régulier, absorbant, résistant et plat ; il doit garantir l'imperméabilité de la façade
- Pour obtenir une finition satisfaisante, il est conseillé de nettoyer et humidifier le mur avant son application.

EMPLOI

- Gâcher **weberev fino** avec 4-5 litres d'eau propre par sac de 25 kg. manuellement ou mécaniquement, jusqu'à l'uniformisation totale
- Etaler le produit avec la taloche et la règle, en laissant une épaisseur de 5 mm.
- Lorsque le durcissement commence, talocher le matériel avec une taloche en bois ou en plastique.

APPLICATIONS

- Mortier de revêtement pour la finition en extérieurs et intérieurs, sur des murs déjà enduits.

Supports:

- Mortier monocouche **webercal basic**, enduits de mortier traditionnel.