



25 KG



Mortier de ragréage et finition

- + Applicable sur les plafonds internes
- + Adapté à de nombreux supports (neufs ou anciens)
- + Aspect fin et lisse
- + Recouvrable pour tous les revêtements de façade

Produit(s) associé(s)

weberev fino

Recommandations

Respecter, dans chaque gâchée, la proportion d'eau indiquée

- Températures d'application comprises entre 5 et 35°C.
- Ne pas appliquer lorsqu'il pleut ou lorsqu'il risque de geler.
- Sur les joints entre supports de différente nature, armer le mortier avec un treillis **webertherm 200**

Mortier de dressage, ragréage et lissage des murs extérieurs, intérieurs et des plafonds

PRESENTATION

Sacs de 25 kg, avec lame en plastique anti-humidité
Palettes de 1.200 kg (48 sacs).

COMPOSITION

Ciment, agrégats à granulométrie compensée, adjuvants organiques et inorganiques.

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI

- Épaisseur minimale d'application : 10 mm
- Épaisseur maximale d'application : 30 mm en deux couches
- Épaisseur maximale par couche : 15 mm
- Temps de talochage : de 1 à 3 heures.

PERFORMANCE

Adhérence sur brique céramique : > 0,3 MPa
Coefficient de capillarité : W2 (< 0,2 kg/m²·min0,5)
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau : μ < 20
Comportement au feu : Classe A1
Conductivité thermique : 0,84 W/mK (P = 90%)
Résistance à la compression : > 3,5 MPa (CSIII)
Rétraction : < 1,2 mm/m.
Densité en poudre : 1.200 - 1.500 kg/m³
Densité en pâte : 1.700 - 1.900 kg/m³.
Densité du produit durci : 1.500 - 1.700 kg/m³.

PREPARATION DU SUPPORT

- Les supports, tant les cloisons céramiques, que le béton et les enduits au mortier, doivent être plats, stables et résistants.
- Éliminer tous les restes de salissure, poussière et les restes d'autres matériaux.
- Sur les points particuliers où il y aurait un risque de fissuration armer le mortier avec un treillis **webertherm 200**.
- En cas de fortes chaleurs et par vent sec, humidifier préalablement le support et mouiller le mortier appliqué au bout de 24 heures.
- Sur des supports très absorbants (thermo-argile, béton cellulaire...), humidifier préalablement le support.
- Appliquer le primaire **weber FX** sur des bétons lisses ou des supports sans absorption. Comme pont d'adhérence de ses systèmes de revêtement Weber recommande uniquement l'utilisation du primaire **weber FX**

EMPLOI

- Gâcher weberev hidro avec 4-5 litres d'eau propre par sac, à l'aide d'un malaxeur électrique ou d'une machine à projeter, jusqu'à sa totale homogénéisation
- Étendre le produit manuellement ou mécaniquement en laissant une épaisseur maximale de 20 mm par couche de 10 mm, puis lisser à la règle pour égaliser l'épaisseur et lisser la surface
- Lorsque le matériau commence à durcir, talocher avec une taloche en bois ou en plastique

Date d'export : 20/08/2018



www.weber.ma