

weberfloor decor



25 KG

Mortier de rénovation

- + Intérieur et extérieur
- + Epaisseur 10-40mm
- + Revêtement continu coloré

Produit(s) associé(s)

weberfloor print

Recommandations

- Respecter l'eau de gâchée
 - Respecter les joints de séparation et rétraction du support par des coupes avec une radiale
- Réaliser des coupes aux intersections des pans de travail
- En intérieur, réaliser des joints périphériques
- Ne pas rajouter d'eau dans le produit durant la phase de durcissement
 - Température d'application de 5 à 35°C

Mortier de rénovation et de décoration des sols

PRESENTATION

Sacs de 25 kg, avec lame en plastique anti-humidité
Palettes de 1 200 kg (48 sacs)

COMPOSITION

Liants hydrauliques, résines synthétiques, agrégats de silice, fibre de verre, additifs organiques et inorganiques et pigments minéraux

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI

- Durée de vie de la pâte : 1 heure
- Temps d'attente avant de fouler : 24 heures
- Temps ouvert : 30 minutes
- Épaisseur maximale d'application : 40 mm
- Épaisseur minimale d'application : 10 mm
- Temps de séchage : 5-7 heures
- Mise en service : 72 heures

PERFORMANCE

- Rétraction : < 1 mm/m
- Adhérence sur béton : > 1 MPa
- Résistance à la flexion : F6
- Résistance à la compression : C25
- Résistance à l'abrasion selon UNE-EN 12808-2 : 200 mm3
- Densité en poudre : 1,3 gr/m3
- Résistance au glissement : Classe 3
- Comportement au feu : A1fl

PREPARATION DU SUPPORT

- Éliminer la salissure de l'ancien béton et les gobets du béton neuf ; nettoyer les restes de salissure à l'aide d'un moyen mécanique et éliminer soigneusement la poussière par aspiration ou avec de l'eau sous pression
- Lorsque les flaques d'eau auront été asséchées, appliquer deux couches croisées du primaire **weber TP** (la seconde couche lorsque la première sera sèche)

EMPLOI

- Gâcher weberfloor decor avec 3,5 - 4 litres d'eau propre par sac de 25 kg, avec un malaxeur électrique, une bétonnière ou une pompe à mortier. Couler le produit et régler à l'épaisseur désirée
 - Après avoir réglé et lissé **weberfloor decor**, pulvériser le démoulant liquide **weber DL** sur la surface, ou bien saupoudrer une couche du démoulant en poudre **weber DM** et matricer immédiatement avec les moules sélectionnés
- Après 72 heures de séchage, éliminer le démoulant en poudre **weber DM** avec de l'eau sous pression et appliquer la résine de finition **weber SL**
- Pour un scellement hautes performances, utiliser la résine en polyuréthane **weber PU**, conformément aux indications du produit