weberfloor print



Mortier pour béton imprimé

- + Hautes résistances mécaniques
- * Saupoudrer sur béton frais
- + Lissage facile sur béton

Produit(s) associé(s)

weberfloor decor

Recommandations

- Température d'application comprise entre 5 et 35°C
- Ne pas rajouter d'eau après avoir saupoudré le produit sur le béton

Mortier décoratif d'usure pour béton imprimé

PRESENTATION

Sac en papier de 25 kg. Palettes de 1200 kg (48 sacs)

COMPOSITION

Ciment, sable de silice et adjuvants organiques et pigments

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI

Mortier coloré à appliquer sur bétton frais qui permet l'estampage et la coloration de ce dernier, et qui donne une couche d'usure esthétique et résistante.
Pour logements, zones résidentielles, zones de loisir, espaces publics, centres commerciaux, parcs, parkings, centres historiques, trottoirs.

PREPARATION DU SUPPORT

- Lorsque la base est compacte et prête à recevoir le béton, étendre une armature de type résille soudée (treillis)
- Préparer le coffrage. Sa hauteur ne doit pas dépasser l'épaisseur de la dalle en béton

EMPLOI

- Étendre le béton de manière uniforme. Lisser la surface de béton frais avec une taloche magnésium pour ouvrir les pores du béton
- Saupoudrer manuellement weberfloor print (4 kg/m2 approximativement) à deux mains, en s'assurant de la couverture totale du béton
- Lisser toute la surface avec une taloche jusqu'à ce que la couleur soit intégrée dans le béton
- Pour le procédé d'estampage, saupoudrer une couche de **weber DM**, et imprimer avec les moules sélectionnés.
- Postérieurement et après un lavage à l'eau sous pression, appliquer weber SL pour le séchage et le scellement du béton



www.weber.ma

Date d'export : 20/08/2018