



Stuc de chaux, finition lisse et taloché

weber.cal estuco

COMPOSITION /

Chaux aérienne, résines synthétiques, charges, pigments minéraux, additifs organiques et inorganiques.

OBSERVATIONS /

- Ne pas appliquer directement sur maçonnerie de briques, bloc de béton...
- Protéger les arrêtes de l'enduit contre la pénétration de l'eau de pluie.
- En extérieur ne pas appliquer sur les surfaces horizontales.

CARACTÉRISTIQUES D'EMPLOI /

- Épaisseur d'application: 2-4 mm.
- Temps hors d'eau: 12-24 heures, selon les conditions atmosphériques.

PERFORMANCES /

- Densité poudre: 0,8 g/cm³.
- Densité de la masse: 1,4 g/cm³.
- Réaction au feu: M0 (non combustible).
- Adhérence sur mortier: $\geq 0,2$ MPa.

Ces valeurs sont des résultats d'essais d'accord avec EN-UNE-998-1 et elles peuvent être modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier.

APPLICATIONS /

Enduit à la chaux pour revêtement et décoration, avec un haut niveau esthétique.

- À l'extérieur et à l'intérieur.
- En murs et plafonds.

Supports:

Mortier imperméable pour enduit, **weber.cal basic**, sous enduits de mortier traditionnel, béton, peintures en bon état, plâtre, plâtre-cartonnée.

RECOMMANDATIONS /

- Température d'application: entre +5°C et +30°C.
- Ne pas appliquer à températures basses, en plein soleil, avec vent fort ou pluie, ou gel.



PRÉPARATION DU SUPPORT /

- Les supports doivent être absorbants, résistants et plans pour garantir l'imperméabilité de la façade.
- Le mortier **weber.cal basic** offre une solution imperméable, donc c'est un support très indiqué pour **weber.cal estuco**.
- Le béton doit être plan et propre, sans restes de laitance ou huiles.

EMPLOI /



Gâcher **weber.cal estuco** manuellement ou avec un malaxeur électrique pour obtenir une pâte fine, onctueuse et sans grumeaux. Compter 10-11 l d'eau par sac.



Étaler **weber.cal estuco** avec la taloche d'acier inoxydable pour une épaisseur d'entre 1-2 mm par couche.



Obtenir la finition en talochant **weber.cal estuco** avec une taloche d'éponge fine et douce. Pour préparer l'application de **weber.cal fino** passer la taloche d'acier inoxydable pour une finition lisse.

weber.cal estuco

Stuc de chaux, finition lisse et taloché

- Très esthétique.
- À l'extérieur et à l'intérieur.
- Application en un geste.

CONSOMMATION /
1,4 kg/m² et 1 mm d'épaisseur.

CONSERVATION /
1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.

Gamme de 7 couleurs

