

webercol dur



25 KG



IMPERMEABILITY



ADD WATER



COVERING TIME

BLANC

GRIS

Mortier colle extérieur et piscine

- + Haute résistance à l'humidité
- + Idéal piscine
- + Sol intérieur, extérieur et mur intérieur

Produit(s) associé(s)

webercolor junta premium

Recommandations

- Respecter la quantité d'eau indiquée
- Protéger le carrelage contre des dilatations avec un bon traitement des joints
- Température d'emploi: entre +5°C et +35°C
- Procéder à un double encollage pour les carreaux de grands format et poids

Mortier colle extérieur et piscine

PRESENTATION

Sachet de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

COMPOSITION

Ciment gris ou blanc, sables siliceux, résines synthétiques, additifs organiques et inorganiques

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI

- Temps repos après la gâchée : 2 minutes
- Temps d'ajustement : 30 minutes
- Durée pratique d'utilisation : 3 heures

PERFORMANCE

Densité de la masse: 1,65 g/cm³

Résistance au glissement des carreaux de 20 kg/m²: 0 mm

Adhérence initiale (EN 1348 (8.2)): > 0,5 N/mm²

Adhérence après action de l'eau (EN 1348 (8.3)): > 0,5 N/mm²

Adhérence après action de la chaleur: = 0,5 N/mm²

Adhérence après cycles gel/dégel: = 0,5 N/mm²

Adhérence en temps ouvert (EN 1346): = 0,5 N/mm² après

30 minutes. - Glissement des carreaux

(EN 1308): = 0,5 N/mm²

Ces valeurs sont des résultats d'essais en laboratoire et elles peuvent être modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier

PREPARATION DU SUPPORT

Sur un support propre et sec, après toutes les rétractions spécifiques du ciment et la stabilisation des possibles fissures

Vérifier la planéité du support avec une règle de 2 m (les déviations doivent être inférieures à 5 mm)

Dépoussiérer et éliminer toute trace de graisse, d'huile, de laitance de ciment, etc

Éliminer par piquage les ragréages pelliculaires muraux

EMPLOI

- Gâcher **webercol dur** manuellement ou avec un malaxeur électrique lent (500rpm) pour obtenir une pâte homogène. Compter 7-9 l d'eau par sac de 25 kg. Laisser reposer 2 minutes

- Appliquer **webercol dur** sur le support dans des petites zones (maximum 2 m²), puis régler l'épaisseur avec une taloche crantée de 6x6 mm

- Battre le carreau (ou exercer une forte pression) pour chasser l'air et assurer un bon transfert de la colle. Vérifier l'adhérence de la pâte périodiquement

APPLICATION

Mortier-colle pour collage de carrelage, marbre, mosaïque, pâte de verre, etc., pour sols intérieurs ou extérieurs et sur murs intérieurs

Spécialement indiqué pour piscines

Supports:

- Sols : en base ciment
- Murs : sous enduit avec mortier de sable et ciment
- Plaques de plâtre-cartonnée.

Date d'export : 20/08/2018



www.weber.ma