

weber imperhydro



500 G



- + Imperméabilise le mortier
- + Hydrofuge le béton
- + Facile à utiliser

Produit(s) associé(s)

weber latex
webertec imperflex

Recommandations

- Conservation 12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage original fermé et à l'abri de l'humidité
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après emploi

HYDROFUGE DE MASSE POUR MORTIERS ET BETONS

PRESENTATION

Carton de 30 sachets 500g = 15 kg
Carton de 50 sachets 500g = 25 kg

COMPOSITION

Calcium, additif réducteur d'eau plastifiant, charges

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI

- Aspect : Poudre blanche
- Humidité : 3,2 % maximum
- Ca : 78 - 8.97
- Température d'emploi : entre +5 °C à 35+ °C
- A acidité libre : 0,5 % max
- Finesse : 5 % max rejeté

PERFORMANCE

- Hydrofugation du béton et imperméabilisation du mortier
- Réduction d'une manière très importante de l'absorption capillaire
- Réduction du risque d'efflorescence

PREPARATION DU SUPPORT

- Les blocs céramiques ou en béton doivent être consistants et stables
- Eliminer les résidus (décoffrages, huiles, poudres, laitances...)
- Avec forte chaleur et du vent sec, humidifier les blocs avant les 24heures après l'application

EMPLOI

- A ajouter aux mortiers et aux bétons à l'état sec
- Un hydrofuge utilisé pour obtenir des mortiers et des bétons imperméables
- Il réduit d'une manière très importante l'absorption capillaire des bétons et mortiers
- Il réduit également le risque d'efflorescence



Ciment 50 kg
ou
Mortier/Béton 50kg

500g

APPLICATIONS

- A ajouter aux mortiers ou au béton à l'état sec
- Bien secouer le bidon et faire un essai préalable (pour mieux définir la consommation)
- Ne pas surcharger le support, éliminer tout excédent avant séchage