

webercal fino



3 KG

Stuc à chaux avec deux finitions

- + Très esthétique
- + Texture fine et lisse
- + Pour l'intérieur et l'extérieur

Produit(s) associé(s)

webercal basic
webercal estuco

Recommandations

- Température d'application: entre +5°C et +35°C.
- Ne pas appliquer à températures basses, en plein soleil, avec vent fort ou pluie, ou gel.

Enduit fin à la chaux, finition matte et brillante

PRESENTATION

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)
Consommation : 0,3 kg/m².

COMPOSITION

Chaux aérienne, résines synthétiques, charges, pigments minéraux, additifs organiques et inorganiques.

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI

- Épaisseur d'application par couche : moins de 1 mm.
- Épaisseur d'application : 1-1,5 mm.
- Temps hors d'eau : 3-6 heures.

PERFORMANCE

- Densité poudre: 0,65 g/cm³.
- Densité de la masse: 1,4 g/cm³.
- Réaction au feu: M0 (non combustible).

Ces valeurs sont des résultats d'essais d'accord avec EN-UNE-998-1 et elles peuvent être modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier.

PREPARATION DU SUPPORT

- Étaler une couche de **webercal estuco** avec une épaisseur de 4-5 mm, talocher et laissez sécher.

EMPLOI

- Gâcher **webercal fino** manuellement ou avec un malaxeur électrique pour obtenir une pâte fine, onctueuse et sans grumeaux. Compter 1,5 l d'eau par sac.
- Étaler **webercal fino** sur une base de **webercal estuco**.
- En lisant et polissant la couche de **webercal fino** avec une taloche d'acier inoxydable, on obtient une texture brillante, lisse. Utiliser un ruban adhésif pour marquer les joints de travail.

APPLICATION

Stuc fin à chaux traditionnel, avec un haut niveau esthétique, pour le revêtement et la décoration.

- À l'extérieur (façades protégées) et à l'intérieur.
- En murs et plafonds.

Supports:

Appliquer toujours **webercal fino** sur une base **webercal estuco** lisse.

Sur **webercal basic**, mortier traditionnel, béton, peintures en bon état, plâtre, plâtre-cartonnée