

weberev fino



25 KG

12
couleurs

MORTIER DE REVETEMENT POUR FINITION EN EXTERIEURS ET INTERIEURS

- + Application sur enduit
- + Imperméable
- + Utilisation à l'extérieur et à l'intérieur
- + Très fin

PRODUIT(S) ASSOCIE(S)

weberev hidro

RECOMMANDATIONS

- Températures d'application comprise entre 5 et 35°C
- Ne pas appliquer en plein soleil, vent ou pluie.
- Après l'application du mortier, il est conseillé de l'humidifier pendant les deux premières semaines à partir de 24 heures après l'application.
- Respectez la proportion d'eau indiquée.

CREPIS BLANC HYDROFUGE, EN COUCHE FINE

PRESENTATION

Sac de 25 kg, avec lame en plastique
Palettes de 1 600 (80 sacs)
12 couleurs

COMPOSITION

Ciment blanc, poudre de marbre, hydrofugantes et adjuvantes organiques et inorganiques.

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI

- Temps de repos après le gâchage : 5-10 minutes.
- Remuer avant l'application.
- Epaisseur maximale sur une surface enduite : 5 mm.
- Délai de talochage de 30 minutes à 3 heures.

Ces temps peuvent se prolonger à basse température ou se raccourcir à température élevée.

PERFORMANCE

- Densité en poudre : 1,45 g/cm³.
- Densité de la gâchée : 1,85 g/cm³.
- Densité du produit durci : 1,55 g/cm³.
- Adhérence sur mortier \geq 0,3 MPa.

Ces résultats ont été obtenus par des essais d'après la normative européenne EN-UNE 998-1, et peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre.

PREPARATION DU SUPPORT

- L'enduit de base doit être régulier, absorbant, résistant et plat ; il doit garantir l'imperméabilité de la façade.
- Pour obtenir une finition satisfaisante, il est conseillé de nettoyer et humidifier le mur avant son application.

EMPLOI

- Gâcher **weberev fino** avec 4-5 litres d'eau propre par sac de 25 kg manuellement ou mécaniquement, jusqu'à l'uniformisation totale.
- Etaler le produit avec la taloche et la règle, en laissant une épaisseur de 5 mm.
- Lorsque le durcissement commence, talocher avec une taloche en bois ou en plastique.

APPLICATION

- Mortier de revêtement pour la finition en extérieurs et intérieurs, sur des murs déjà enduits.

Supports : Mortier monocouche **webercal basic**, enduit de mortier traditionnel.