

Présentation

Sac de 25 kg
Palette de 1600 kg (64 sacs)

Composition

Ciment gris/blanc, charges minérales adjuvants organiques et inorganiques

Caracteristiques d'emploi

Temps de repos après la gâchée : 2 minutes
• Délai d'ajustabilité : 15 minutes
• Durée pratique d'utilisation : 3 heures

Ces temps peuvent se prolonger à basse température ou se raccourcir à température élevée

Performance

- Consommation: Simple encollage 3-4 kg/m².
- Densité de la gâchée : 1,6 g/cm³.
- Temps ouvert (EN 1346): 20 minutes environ.
- Durée pratique d'utilisation : 3 heures.
- Délai pour mise en circulation: 24 heures environ.
- Délai pour jointoiement : 24 heures environ.
- Epaisseur d'application : jusqu'à 10 mm.
- Adhérence initiale (EN 1348 (8.2)) $\geq 0,5$ N/mm².
- Adhérence après immersion (EN 1348 (8.3)) $\geq 0,5$ N/mm².

Ces valeurs sont des résultats d'essais sous les conditions du laboratoire.

Préparation du support

- S'assurer que le support est propre et sec
- Vérifier la planéité du support avec une règle de 2 m de longueur ; les déviations doivent être inférieures à 5 mm
- Nettoyer la surface de poussière et d'autres résidus
- Ragréer les parties désagrégées.

Emploi



Gâcher **webercol classic** avec 6,5-8 litres d'eau propre par sac de 25kg, manuellement ou avec un malaxeur électrique lent (500 rpm), jusqu'à l'obtention d'une masse homogène et exempte de grumeaux.



Laisser reposer le gâchée 2 minutes environ. étaler sur le support par petits pans de mur (2 m² maximum) et peigner avec une taloche crantée de 8x8 mm pour uniformiser l'épaisseur de l'application.



Poser les carreaux et les battre jusqu'à l'écrasement des sillons du mortier-colle.

Application

Pour la pose de carrelage ou grès-cérame de porosité moyenne/haute aussi bien en revêtements de sols qu'en revêtements de murs intérieurs.

Supports:

- Sols à base de ciment
- Murs : enduits de sable et ciment

Conservation

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'humidité.

WEBERCOL CLASSIC

5 m² CONSOMMATION | 7L EAU | 20-30 TEMPS COUVRANT | Classe CE

Mortier-colle intérieur

Blanc | Gris

- Colle à carrelage facile à utiliser
- Temps d'ajustement 15 min
- Pas de ciment à ajouter

Produit(s) associé(s)

webercolor junta fina

Recommandations

- Respecter l'eau gâchée.
- Les carreaux céramiques doivent être conventionnels en ce qui concerne le format (inférieur à 2.000 cm² pour sols et murs) et absorption d'eau (moyenne/haute).
- Il est conseillé de laisser des joints entre pièces à l'aide de croisillons de 2 mm minimum, en remplissant avec **webercolor junta fina**, ou **webercolor premium**.
- Température d'application comprise entre 5 et 35°C.
- Utiliser de préférence une taloche crantée de 8x8 mm.