

Mortier-colle extérieur : idéal piscine et zones humides C1TE



WEBERCOL DUR



Mortier-colle extérieur,
terrasses, salles de bains,
piscines...



Blanc Gris

- Haute résistance à l'humidité
- Sol intérieur, extérieur et mur intérieur
- Pas de ciment à ajouter

Produit(s) associé(s)

webercolor premium

Recommandations

- Respecter la quantité d'eau indiquée.
- Protéger le carrelage contre des dilatations avec un bon traitement des joints.
- Température d'emploi: entre +5°C et +35°C.
- Procéder à un double encollage pour les carreaux de grands formats et poids.

Présentation

Sac de 25 kg
Palette de 1600 kg (64 sacs)

Composition

Ciment gris ou blanc, sables siliceux, résines synthétiques, additifs organiques et inorganiques

Caractéristiques d'emploi

- Temps de repos après gâchage : 2 minutes
- Délai d'ajustabilité : 30 minutes.
- Durée pratique d'utilisation : 3 heures.

Performance

Classification: CITE selon la norme UNE-EN 12004

Consommation: Simple encollage 4 kg/m²
Double encollage 8 kg/m²

Densité de la masse: 1,65 g/cm³.

Résistance au glissement des carreaux de 20 kg/m²: 0 mm

Adhérence initiale (EN 1348 (8.2)) >= 0,5 N/mm².

Adhérence après action de l'eau (EN 1348 (8.3)) >= 0,5 N/mm².

Adhérence après action de la chaleur: >= 0,5 N/mm²

Adhérence après cycles gel/dégel >= 0,5 N/mm².

Adhérence en temps ouvert (EN 1346) >= 0,5 N/mm² après 30 minutes.

Glissement des carreaux (EN 1308): <=0,5mm

Ces valeurs sont des résultats d'essais sous les conditions du laboratoire.

Préparation du support

Sur un support propre et sec, après toutes les rétractions spécifiques du ciment et la stabilisation des possibles fissures. Vérifier la planéité du support avec une règle de 2 m (les déviations doivent être inférieures à 5 mm)

Dépoussiérer et éliminer toute trace de graisse, d'huile, de laitance de ciment, etc

Éliminer par piquage les ragréages pelliculaires muraux


Emploi



Gâcher **webercol dur** avec 6,5-8 litres d'eau propre par sac de 25kg, manuellement ou avec un malaxeur électrique lent (500 rpm), jusqu'à l'obtention d'une masse homogène et exempte de grumeaux.



Laisser reposer le gâchée 2 minutes environ. étaler sur le support par petits pans de mur (2 m² maximum) et peigner avec une taloche crantée de 8x8 mm pour uniformiser l'épaisseur de l'application.



Poser les carreaux et les battre jusqu'à l'écrasement des sillons du mortier-colle.

Application

Mortier-colle pour collage de carrelage, marbre, mosaïque, pâte de verre, etc., pour sols intérieurs ou extérieurs et sur murs intérieurs

- Supports:
- Sols: en base ciment
 - Murs: sous enduit avec mortier de sable et ciment
 - Plaques de plâtre-cartonnée.

Conservation

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'humidité.